

Теоретическая масса одного погонного метра проволоки:

Для круглой проволоки

Диметр мм	Вес г	Длина 1 т тыс м./т
0,14	0,12	8271,30
0,15	0,14	7204,61
0,16	0,16	6333,12
0,18	0,20	5005,01
0,20	0,25	4053,51
0,22	0,30	3350,08
0,25	0,39	2594,03
0,28	0,48	2067,82
0,30	0,56	1801,48
0,31	0,59	1687,19
0,32	0,63	1583,28
0,35	0,76	1323,63
0,36	0,80	1251,09
0,38	0,89	1122,84
0,40	0,99	1013,38
0,45	1,25	800,64
0,50	1,54	648,55
0,55	1,87	535,99
0,56	1,93	517,01
0,60	2,22	450,37
0,63	2,45	408,50
0,65	2,61	383,74
0,70	3,02	330,88
0,75	3,47	288,23
0,80	3,95	253,33
0,85	4,46	224,41
0,90	5,00	200,16
0,95	5,57	179,65
1,00	6,17	162,13
1,05	6,80	147,06
1,10	7,46	133,99
1,15	8,20	121,95
1,20	8,88	112,59
1,25	9,64	103,77
1,30	10,42	95,94
1,35	11,24	88,96
1,40	12,09	82,72
1,45	12,90	77,52
1,50	13,88	72,06
1,55	14,80	67,57
1,60	15,79	63,33
1,65	16,80	59,52
1,70	17,82	56,10
1,75	17,80	56,18
1,80	19,98	50,04
1,85	21,10	47,39
1,90	22,27	44,91

1,95	23,45	42,64
2,00	24,67	40,53
2,10	27,20	36,76
2,20	29,86	33,49
2,30	32,63	30,65
2,40	35,53	28,15
2,45	37,00	27,03
2,50	38,55	25,94
2,60	41,69	23,98
2,65	43,30	23,09
2,70	44,96	22,24
2,75	46,60	21,46
2,80	48,36	20,68
2,90	51,80	19,31
2,95	53,60	18,66
3,00	55,51	18,01
3,10	59,27	16,87
3,20	63,16	15,83
3,25	65,15	15,35
3,30	67,17	14,89
3,40	71,30	14,03
3,45	73,40	13,62
3,50	75,55	13,24
3,60	79,93	12,51
3,70	84,40	11,85
3,75	86,70	11,53
3,80	89,06	11,23
3,90	93,80	10,66
3,95	96,20	10,40
4,00	98,68	10,13
4,10	103,60	9,65
4,20	108,80	9,19
4,30	114,04	8,77
4,40	119,40	8,38
4,50	124,90	8,01
4,60	130,00	7,69
4,70	136,00	7,35
4,80	142,00	7,04
4,90	148,09	6,75
5,00	154,19	6,49
5,10	160,42	6,23
5,20	167,00	5,99
5,30	173,00	5,78
5,40	180,00	5,56
5,50	186,57	5,36
5,60	193,42	5,17
5,70	200,00	5,00
5,80	207,48	4,82
5,90	215,00	4,65
6,00	222,04	4,50
6,10	229,00	4,37
6,20	237,00	4,22

6,30	244,80	4,09
6,40	253,00	3,95
6,50	260,59	3,84
6,60	269,00	3,72
6,70	276,87	3,61
6,80	285,20	3,51
6,90	294,00	3,40
7,00	302,22	3,31
7,10	311,00	3,22
7,20	319,74	3,13
7,30	329,00	3,04
7,40	338,00	2,96
7,50	346,94	2,88
7,60	356,25	2,81
7,70	366,00	2,73
7,80	375,25	2,66
7,90	348,00	2,87
8,00	394,74	2,53
8,10	405,00	2,47
8,20	415,00	2,41
8,30	425,00	2,35
8,40	435,00	2,30
8,50	445,00	2,25
8,60	456,00	2,19
8,70	467,00	2,14
8,80	477,00	2,10
8,90	488,00	2,05
9,00	499,59	2,00
10,00	616,77	1,62

Для квадратной проволоки

Диметр мм	Вес г	Длина 1 т тыс м./т
2,80	61,60	16,23
3,00	70,71	14,14
3,40	90,83	11,01
3,80	113,46	8,81
4,00	125,71	7,95
5,00	196,43	5,09